

# Sammenligning af vandtætningsløsninger til beton

| Egenskab                   | Bitumen-membran   | Epoxy-belægning             | PMMA-membran        |
|----------------------------|-------------------|-----------------------------|---------------------|
| Levetid                    | 10-20 år          | 10-15 år                    | 40+ år              |
| Fleksibilitet              | Lav               | Medium                      | Høj                 |
| Revneoverbygning           | Ingen             | Lav                         | Høj                 |
| Kemikalie- og UV-resistens | Begrænset         | God                         | Fremragende         |
| Installation               | Kræver opvarmning | Tidskrævende                | Hurtig og fleksibel |
| Vedhæftning til underlag   | Kræver primer     | Afhængig af underlag        | Kemisk binding      |
| Miljøvenlighed             | Petroleumbaseret  | Indeholder opløsningsmidler | Opløsningsmiddelfri |